

IMPRIMACIÓN

SOLIDBASE

XD 1061

IMPRIMACIÓN

La imprimación al agua con excelente capacidad de penetración y que aviva la madera



Mezclar bien antes de usar.
Añadir el endurecedor Solid2K, proporción 10%



Aplicación a brocha o rodillo.
Pintar a no menos de 10°C



Rendimiento por mano:
10-12 m²/L



Lijabilidad:
12 horas

CÓDIGO	BIDÓN/L	COLOR
XD 1061	5	TRANSPARENTE

