

XD5220 | SOLIDFILLER**Descripción**

SolidFiller es un aglutinante monocomponente para parquet con alto poder de relleno que facilita la preparación de masilla.

Campos de aplicación

Adecuado para la preparación de masilla para el estucado del parquet.

Método de aplicación

Espátula.

Preparación del producto

Preparar una masa homogénea mezclando SolidFiller con el polvo de lijado del suelo que se ha de tratar.

Características químico-físicas a 23°C

Aspecto	Líquido opalescente
Color	Amarillento (tonalidad variable)
Peso específico [g/ml]	0,90 ± 0,03
Naturaleza química	Aglutinantes a base de derivados de celulosa y resinas alquídicas
Viscosidad [s]	95 ± 5

Características de aplicación

Temperatura de aplicación [°C]	De +15 a +35
Lijabilidad [h]	2
Repintado [h]	12

Instrucciones de aplicación

Lijar con atención el suelo de madera (se recomienda utilizar papel de lija inicial de 100 y sucesivamente de 150). Recoger la madera obtenida y amasarla con la cantidad necesaria de SolidFiller hasta obtener un compuesto denso y homogéneo. Para obtener un óptimo resultado se recomienda aplicar dos manos de masilla. Durante su primera aplicación, la masa debe ser más líquida y penetrar en profundidad. En la segunda mano, aplicar una capa más densa y con un mayor contenido de polvo. Ventilar el local antes de lijar. Cuando la superficie se haya secado (normalmente 1 hora), lijar con papel de lija fino y limpiar el suelo con un aspirador antes de barnizar.

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiental. Aplicar a una temperatura entre 15°C y 35°C.

Limpieza de las herramientas

Eliminar el producto con acetona o diluyente neutro.

Eliminación

El material sobrante e inutilizable se debe recoger y eliminar como desecho especial. No eliminar por ningún motivo con los desechos urbanos.

Medidas de seguridad personal

Evitar el contacto con la piel utilizando guantes de látex, goma o polietileno. Durante el uso se liberan cantidades mínimas de disolvente en el aire. Se recomienda ventilar el local durante el uso.

Envase

5 L y 0,5 L.

Almacenamiento

El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23°C. Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35°C.

Reciclaje del envase

El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío, seco y que contenga el menor residuo de producto posible.

ADVERTENCIAS: Los datos y la información contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto corresponda a sus necesidades en función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia S.p.A. garantiza la calidad constante del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente comprobar que dispone de la última versión publicada. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.

